



codex Brilliant Color xtra

Vannavvisende, fleksibel, farget fugemasse for fugebredder fra 1 til 6 mm.

Anvendelse:

Fleksibel, farget masse til fugging av keramiske fliser med noe sugeevne. Også egnet til naturstein som ikke er sensitive i forhold til missfarging, samt keramiske fliser med sensitiv glasur. Velegnet til arealer inne og ute.

Codex Brilliant tilfredsstillt kravene i
NS EN 13 888 CG 2

Egnet til:

- Keramiske fliser og mosaikk
- Liten og middels glassmosaikk
- Kunst- og naturstein som ikke er sensitive i forhold til missfarging.
- Keramikk med sensitiv overflate
- Dusj og baderom
- Dusjanlegg i offentlige bygg
- Hoteller, sykehus osv.
- På varmegulv

Produktfordeler/egenskaper:

Codex Brilliant Color Extra er et pulver som ved tilsetning av vann blir en smidig, stabil, hydraulisk herdende mørtel. Etter herding vil fugemassen være vannavvisende og diffusjonsåpen.



Typiske egenskaper:

- For fugebredder fra 1 til 6 mm
- Vann og smussavvisende
- Lett å fuge og vaske
- Gir glatte, fine fugeflater
- Høy fargebestandighet
- Vannfast og frostbestandig
- Innendørs og utendørs
- GISCODE ZP 1 / Kromatredusert

Teknisk data:

Emballasje:	5kg plastpose (alle farger) 12,5 kg papirsekk (silbergrau)
Lagring:	24 måneder
Farger:	Se side 2
Vannbehov:	Ca. 1,3-1,4 liter pr 5 kg
Bearbeidningstemp.:	+5 °C til +30 °C
Bearbeidningstid:	2 timer*
Gangbar:	Etter ca. 12 timer*.
Belastbar:	Etter ca. 2 døgn*.
På gulv med varmekabel:	Egnet

* ved +23 °C og 50% luftfuktighet

Forberedelse av underlag:

Eventuelle limrester som fyller opp i fugen, fjernes ned til flistykkelse. Husk også fugenes sider.

Fugedybden bør være jevn. Rengjør arealene godt. Før fuging skal flislimet være tørt, noe som bla. vil avhenge av hvilket flislim som er brukt.

Se produktdatablad for det anvendte flislim.

Bearbeiding:

1. Ca. 1,3 -1,4 liter kaldt, rent vann helles i en ren beholder. Innholdet i posen (5 kg) helles i beholderen under kraftig omrøring, og blandes til en plastisk masse, fri for klumper. Ved delmengder: 1 kg pulver + 260-280 ml vann.
2. Fugemassen legges i fugen med gummisparkel, gummifugeskive eller fugebrett slik at fugen fylles helt og fugeoverflaten ligger jevnt med flisoverflaten.
3. Når fugemassen har begynt å tørke (matt overflate), rengjøres flisene med en fuktig svamp eller svampbrett. Påse at ikke fugemassen vaskes ut av fugene.
4. Slør av fugemasse fjernes med fuktig svamp. Bruk ikke tørre kluter eller papir!

Farger: Anthrazit, bahamabeige, brilliantweiss/hvit, dunkelgrau/mørkgrå, jasmin, manhattan, pergamon, silbergrau/sølvgrå, sonnengelb/solgul, vanille, pacficblau/pasifikblå, lightblau/lysblå, turkis, mint, choco/sjokolade, cotto, sandbeige, fuchsrot/reverød, lachs/laks, stella.

Forbruksdata:

Flisformat:	Forbruk:*	5 kg pose rekker til ca:*
10 x10 cm	0,6 kg/m ²	8,3 m ²
15 x 15 cm	0,4 kg/m ²	12,5 m ²
20 x 20 cm	0,3 kg/m ²	16,5 m ²

* Avhenger av fugebredde og dybde

Viktige henvisninger:

- Lagringstid i uåpnet 5 kg plastpose er minst 24 måneder. I 12,5 kg papirsekk minst 12 måneder. Pulver i åpnet emballasje bør brukes snarest.
- Produktet bør brukes ved +15C til +25C. Lavere temperatur forlenger herdetiden mens høyere temperatur forkorter.
- Ved fuging av svakt eller ikke sugende fliser vil tiden fra påføring av massen til vasking kan utføres bli vesentlig forlenget.
- På grunn av produktets til dels store innhold av fargepigmenter må det på sugende porøse materialer utføres en prøvefuging.
- Beskytt nyfugede arealer mot trekk, solskinn eller annen sterk varme.
- For fugemasse til svømmebasseng, ta kontakt med Løkken AS
- Beleggenes vannoppsugnings- egenskaper virker inn på fugemassens evne til å danne forbindelser med vann (hydrasjon), som kan resultere i fargeavvik. Det samme gjelder for løselige bestanddeler fra belegget eller underlaget. Bruk alltid pulver fra samme "batch" på et areal.
- Kan ikke brukes på arealer som skal utsettes for sterke syrer eller kjemikalier. I slike tilfeller ta kontakt med Løkken AS.
- Ved fuging av ru eller sugende produkter må det vaskes så tidlig at det ikke er dannet en herdet/hard hinne. Hvis mulig bør det testes om belegget lar seg rengjøre ved fuging.
- Følg også veiledningene og kravene i NS 3420 Murverk, kapittel NH "Harde belegg av fliser"

Arbeids- og miljøvern:

Faresymbol: Xi Irriterende

Inneholder sement! Ved blanding med vann vil produktet være etsende for hud og øyne.

Risikosetninger:

R37/38 Irriterer luftveiene og huden.

R41 Fare for alvorlig øyeskade

Sikkerhetssetninger:

S2 Oppbevares utilgjengelig for barn

S24/25 Unngå kontakt med huden og øynene

S26 Får man stoffet på øynene; skyll straks grundig med store mengder vann og kontakt lege.

Etter herding/ tørking er produktet fysiologisk og økologisk ufarlig.

Avfallshåndtering: Må ikke tømmes i kloakk, vann eller jord. Helt tømt emballasje er resirkulerbart.

Avfallskoder: Produktrester som har vært blandet med vann og er herdet deponeres i henhold til EAL kode 170101. Pulver deponeres under EAL kode 170903