



# codex Brillant Flex Basic

Vannavvisende hurtigtørkende fugemasse for fugebredder fra 3-15 mm

## Anvendelse:

Hurtigtørkende, universal og spenningsutjevne fugemasse til fuging av keramiske fliser samt ikke fargeømfintlig kunst- og naturstein på vegg og gulv, inne og ute.

## Egnet til:

- Keramiske fliser og mosaikk
- Ikke fargeømfintlig natur- og kunststein
- Klinker- og forblendingsmurverk og glassmosaikk
- Fasader
- Balkonger og terrasser
- Arealer med høy belastning av fuktighet og temperaturvekslinger
- På arealer med gulvvarme



## Produktfordeler/egenskaper:

codex Brillant Flex er et pulver som ved tilsetning av vann gir en smidig, hurtigtørkende, hydraulisk herdende fugemasse som, etter herding, gir rissfrie, fleksible, vannfaste og frostsikre fuger.

## Typiske egenskaper:

- For fugebredder fra 3 til 15 mm
- Hurtig og fleksibel herding
- Høy vedheftsevne og slitestyrke
- Vannavvisende og frostsikker
- Lett påføring og hurtig vaskbar
- GISCODE ZP 1/ Kromatredusert

## Teknisk data:

Emballasje:	Papirsekk 12,5 kg
Lagring:	6 måneder. Kjølig og tørt
Farge:	Antrasit
Vanntilsetning:	Ca 2,2 liter pr 12,5 kg pulver ved delmengder: 1 kg pulver og ca 180 ml vann
Bearbeidningstemp.:	5 °C til 25 °C
Bearbeidningstid:	Ca 30 minutter*
Gangbar:	Etter ca 3 timer*
Belastbar:	Etter ca 24 timer*
Utherdet:	Etter ca 28 dager*

\* ved +23 °C og 50 % luftfuktighet

## Forberedelse av underlag:

Limrester fjernes fra fugene, slik at det oppnås jevn fugedybde. Husk også fugesidene. Fug ikke før flislimet er tørket (se datablad for gjeldende produkt). Fliser lagt i mørtel må ikke fuges før mørtelen har oppnådd full styrke.

## Bearbeiding:

1. Ca 2,2 liter kaldt, rent vann helles i en ren beholder. Innholdet i sekken (12,5 kg) helles i beholderen under kraftig omrøring. Bland til en plastisk masse, fri for klumper. Ved delmengder: 1 kg pulver til ca 180 ml vann. Ikke bland opp mer masse enn det er mulig å bearbeide i løpet av ca 15 minutter.
2. La massen hvile i 3 minutter, deretter blandes den på nytt godt igjennom.
3. Fugemasse legges i fugen med gummisparkel, gummifugeskive eller fugebrett slik at fugen fylles helt og fugeoverflaten ligger jevnt med flisoverflaten. Glattes diagonalt på fugeretningen.
4. Umiddelbart etter at fugemassen har begynt å herde (fingerprøve) vaskes og glattes fugene med en fuktig svamp. Påse at massen ikke vaskes ut av fugene.
5. Etter at fugemassen har fått en matt overflate (etter ca 1 time), fjernes fugeslør med en fuktig svamp. Svampen bør vris opp hyppig, ikke bruk for mye vann.

## Forbruksdata:

Flisformat /størrelse	Fugebredde mm	Fuge- dybde mm	Forbruk kg/ m <sup>2</sup>	12,5 kg rekker til m <sup>2</sup>
10 x 10 cm	3	4	0,5	25
20 x 20 cm	4	5	0,4	31
30 x 30 cm	5	7	0,5	25
11,8x24,4cm	6	6	0,9	14

Variierende vanntilsetning, bearbeidingsmetoder og fugenes kantfasong vil kunne endre forbruket.

## Viktige henvisninger

- I uåpnet emballasje kan produktet lagres i minst 6 måneder på et tørt sted. Pulver i åpnet emballasje skal brukes snarest.
- Bearbeides ved temperatur mellom 5°C og 25°C. Lave temperaturer forlenger herdetiden mens høyere forkorter.
- Om vinteren må både arealene som skal fuges og massen bringes til en passende temperatur.
- Under varmere perioder bør massen lagres kjølig og tilsettes kun kaldt vann
- Beskytt nyfugede arealer mot trekk, solskinn og sterk varme.
- For fugemasse til svømmebassenger og fuger som vil bli utsatt for syre eller kjemikaliebelastning, ta kontakt med LØKKEN AS
- Ulik sugeevne i fugekantene, varierende vanntilsetning eller varierende fuge dybde vil påvirke hydratiseringen av massen. Dette vil, etter herding, kunne gi variasjon i fugemassens farge
- På sugende, porøse, ru eller sensitive materialer bør det utføres en test for å fastslå beleggets vaskbarhet.
- Bruk, hvis mulig, fugemasse fra samme "batch" på et areal for å unngå fargeavvik.
- Fugede flater er gangbare etter ca 3 timer og belastningsklare etter ca 24 timer. Etter 28 dager er de ferdig herdet.
- Bruk vann til vasking av verktøy og til fjerning av uherdet materiale.

## Arbeids- og miljøvern:

Faresymbol: XI Irriterende

Inneholder sement! Ved blanding med vann vil produktet være etsende for hud og øyne.

Risikosetninger:

R37/38 Irriterer luftveiene og huden

R41 Fare for alvorlig øyeskade

Sikkerhetssetninger:

S2 Oppbevares utilgjengelig for barn.

S24/25 Unngå kontakt med huden og øynene.

S26 Får man stoffet i øynene; skyll straks grundig med store mengder vann og kontakt lege.

S37/39 Bruk egnede vernehansker og vernebriller. Etter

herding/ tørking er produktet fysiologisk og økologisk ufarlig.

Avfallshåndtering: Må ikke tømmes i kloakk, vann eller jord.

Helt tømt emballasje uten rester er resirkulerbare.

**Avfallskoder:** Produktrester som har vært blandet med vann og er herdet deponeres under EAL kode 170101. Pulver deponeres under EAL kode 170903.