

# codex Brillant Objekt



Grå fugemasse for keramiske vegg- og gulvfliser til innvendig og utvendig bruk.

## Anvendelse:

Sementbasert fugemasse til fugging av keramiske fliser med noe sugeevne. For fugebredder fra 2 til 5 mm. For vegger og gulv, innendørs og utendørs.

## Egnet til:

- For keramiske fliser, steingods, steintøy og leirgods
- For liten, middels og glassmosaikk
- For ikke misfargingsømfintlig naturstein
- Til boliger og industribygg
- Egnet for gulvvarme



## Produktfordeler/egenskaper:

codex Brillant Objekt består av spesialsement, mineralske fyllstoffer og tilslag.

## Typiske egenskaper:

- For fugebredder fra 2 til 5 mm
- Lysekte farger
- Lett å fuge og vaske
- Vannfast og frostbestandig
- For normal belastning
- Jevn og tett fugeoverflate
- Innendørs og utendørs
- GISCODE ZP 1 /Kromatredusert

## Teknisk data:

Emballasje:	4 x 5 kg og 25 kg papirsekk
Lagringstid:	12 måneder. Kjølig og tørt
Farge:	Grå
Vannbehov:	7,5 liter pr. 25 kg sekk 1,2-1,4 liter pr 5 kg pose
Bearbeidningstemp:	+5°C til +25 °C
Bearbeidningstid:	Ca 2 timer*
Gangbar:	Etter ca 1 dag*
Belastbar:	Etter ca 2 dager*
Varmekabeloppvarming:	Egnet

\* ved +20 °C og normale forhold



Postboks 43  
3702 Skien  
Tlf: 35506400, Fax: 35506420

**Forberedelse av underlag:**

Eventuelle limrester som fyller opp i fugen, fjernes ned til flistykkelse. Husk også fugenes sider. Fugedybden bør være jevn. Tidspunktet fugingen avgjøres ut fra limtypen som er brukt. (Se datablad for gjeldende produkt)

Fliser lagt i mørtellag fuges først når mørtelen er herdet og tørr.

**Bearbeiding:**

1. Ca 7,5 liter kaldt, rent vann helles i et rent blandekar. Under kraftig omrøring helles 25 kg pulver i vannet (til 5 kg pose brukes 1,2 – 1,4 liter vann). Bland til en klumpfri masse.
2. La massen trekke i 3 minutter og bland igjen.
3. Påfør massen med egnet fugebrett eller svaber. Sørg for fulle fuger.
4. Når massen får et matt utseende, vaskes arealet med fuktig svamp. Vask ikke massen ut av fugen.
5. Et eventuelt sementslør på flisene fjernes med fuktig svamp etter ca 1 time. Vask svampen ofte i vann og vri så tørr som mulig.

**Forbruksdata:**

Flisformat:	Forbruk:	5 kg sekk	25 kg sekk
		rekker	til ca:*
10 x10 cm	0,6 kg/m <sup>2</sup>	8,3 m <sup>2</sup>	41,5 m <sup>2</sup>
15 x 15 cm	0,4 kg/m <sup>2</sup>	12,5 m <sup>2</sup>	65,2 m <sup>2</sup>
20 x 20 cm	0,3 kg/m <sup>2</sup>	16,5 m <sup>2</sup>	82,5 m <sup>2</sup>

\* Avhengig av fugens bredde og dybde

**Viktige henvisninger:**

- Arbeid ikke på steder eller på arealer med temperaturer under +5°C eller over +25°C
- Ved fuging av svømmebassenger, arealer som skal utsettes for kjemikaliebelastning eller flis montert på sponplater, finner man de rette produktene i UZIN - produktoversikt.
- Ujevnt sugende fliser/underlag kan innvirke på massens herdeprosess og ha innvirkning på fugens farge etter herding.
- Bruk helst produkt fra en "batch" på samme areal.
- Beskytt nyfugget areal mot trekk, direkte sollys og sterk varme.
- Varme og tørr luft forkorter, mens lavere temperaturer forlenger bearbeidings- og herdetiden.
- Ha alltid en riktig temperatur i underlaget og rommet. Om sommeren lagres pulveret kjølig og det brukes kun kaldt, rent vann til blanding. Direkte oppvarming må unngås.
- Flis med ru eller uglassert overflate må vaskes snarest etter påføring av masse for å forhindre at massen setter seg på overflaten. I tvilstilfelle bør det utføres en prøvefuging
- Produktet kan lagres i 12 måneder på et kjølig og tørt sted. Åpnet emballasje lukkes godt til og brukes så snart som mulig.
- Følg også veiledningene og kravene i NS 3420 Murverk, kapittel NH "Harde belegg av fliser"

**Arbeids- og miljøvern:**

Faresymbol: XI – Irriterende

Inneholder sement! Ved blanding med vann vil produktet være etsende for hud og øyne.

Risikosekninger:

R37/38 Irriterer luftveiene og huden.

R41 Fare for alvorlige øyeskade

Sikkerhetssetninger:

S2 Oppbevares utilgjengelig for barn.

S24/25 Unngå kontakt med huden og øynene.

S26 Får man stoffet i øynene; skylk straks grundig med store mengder vann og kontakt lege.

S37/39 Bruk egnede vernehansker og vernebriller.

Etter herding/tørking er sementen fysiologisk og økologisk ufarlig. **Avfallshåndtering:** Må ikke tømmes i kloakk, vann eller jord. Helt tømte papirsekker uten sementrester er resirkulerbare.

**Avfallskoder:** Produktrester som har vært blandet med vann og er herdet deponeres under EAL kode 170101. Pulver deponeres under EAL kode 170903.

Disse opplysningene bygger på våre omhyggelige undersøkelser og erfaringer. Forskjell i forhold/vilkår på byggeplass og forskjell i håndtering av materialer virker inn på det håndverkmessige arbeidet. Et godt resultat er for øvrig avhengig av en faglig riktig evaluering av byggeplassen og en praktisk og brukerorientert produkthåndtering. Vennligst se også etter beleggprodusentenes aktuelle produktinformasjon. Hver ny utgivelse erstatter forutgående produktinformasjon.