

codex Epo-Wash

Vaskemiddel til bruk i vaskevannet ved epoksyfuging

Anvendelse:

Forbedrer virkningen av vaskevannet ved rengjøring av nylagt epoksyfugemasse. Egnet på glasserte og uglasserte fliser.

Produktfordeler/egenskaper:

codex Epo-Wash er en meget effektiv rengjøringsemulsjon som tilsettes vaskevannet ved fuging av keramiske fliser med codex EpoTix eller EpoFloor

Typiske egenskaper:

- Reduserer slør av harpiks på flisene
- Gir glatte, lukkede fugeoverflater
- Tilsettes vaskevannet
- Uten løsemidler
- Forlenger brukstiden for rengjøringsverktøy
- Også for maskinell vasking
- Angriper ikke kunststoffer

Tekniske data:

| | |
|--------------------|---|
| Emballasje: | 6 liter plastkanne |
| Lagring: | 12 mnd, kjørlig, tort og frostsikkert |
| Farge: | Svak gul transparent |
| Bearbeidings-temp: | + 15 ⁰ C til + 30 ⁰ C |
| Blanding: | Ca. 0,5-1% codex Epo-Wash tilsettes det lukne vaskevannet |

Forbruksdata:

Ca. 100 – 250 ml/m², avhengig av størrelsen og overflatestrukturen på flisene



Bearbeiding:

1. Fjern mest mulig av overskuddsmasse fra flisene ved bruk av et codex Epo fugebrett til utlegging.
2. Lukent vann (max +30°C), helles i en ren bøtte. Tilsett maks 0,5 – 1,0 % codex Epo-Wash i forhold til vannmengden.
3. Umiddelbart etter utleggingen av fuge-mørtelen startes rengjøringen. Bruk codex Epo-Pads for rengjøringen:
 - Brune pads (grov) til for-rensing
 - Hvite pads (fin) for etterrensingVann tas alltid fra toppen av bøtta, slik at materialrester kan avleires i bunnen.
4. Fjern det emulgerte vaskemidlet etter skuring med pad ved hjelp av en viskosesvamp. Svampen må skylles og klemmes/vries ofte og hardt, slik at absorbert harpiks blir igjen i vaskevannet.
5. Vask igjen, eventuelt flere ganger med rent vann. Skift vaskevann ofte.

Viktige henvisninger:

- I uåpnet originalemballasje kan produktet lagres i minst 12 måneder på et tørt og kjølig sted. Åpnet emballasje lukkes/ tettes godt igjen og brukes opp snarest.
- Beste arbeidstemperatur er mellom +18°C til +25°C , gulvtemperatur minst +15°C . Luftfuktighet under 75%. Lave temperaturer forlenger tørke-/herdetiden, høye temperaturer forkorter bearbeidingsstiden. Høy luftfuktighet forlenger tørke-/ herdetiden.
- Herdet epoksymasse kan ikke fjernes med codex EpoWash. 8 – 12 timer etter fuging kan flisens overflatenhet ytterligere forbedres ved vasking med codex Epo-Clean.
- Ved skifte av skyllevann kan væsken over den nedsunkne harpiksen fortsatt brukes.
- Rengjør verktøy, pads og svamp med skyllevann tilsatt codex Epo-Wash umiddelbart.
- Rengjorte overflater er mekanisk belastbare etter ca. 24 timer og fullt belastbar etter ca 7 dager.

Arbeidsvern:

Sikkerhetssetninger for codex EpoWash:

S2 Oppbevares utilgjengelig for barn

S26 Får man stoffet i øynene; skyll straks grundig med store mengder vann og kontakt lege.

S 37/39 Bruk egnede vernehansker og vernebriller.

Ved fuging med epoksybaserte masser; se HMS datablad for gjeldende produkt.

Avfallshåndtering: Tøm ikke produktet på marken, i kloakken eller vann. Deponeres i henhold til EAL kode 20 01 30


LØKKEN AS

Postboks 43

3702 Skien

Tlf: 35506400, Fax: 35506420