

# Løkken Alt i Ett

## Plastisk 1-komponent fugemasse/lim basert på MS Polymer

Løkken Alt i Ett er en 1-komponent, sterk, elastisk tetnings- og klebemasse av høy kvalitet, basert på MS Polymer. Løkken Alt i Ett kan brukes til oppliming av blant annet paneler, trelister, speil og isolasjonsmaterialer. Godt egnet til forsegling av fuger i bygninger, i kjøkken og badrom, til karosseri og metallforbindelser. Til liming og fugeforsegling også innen skipsbyggingsindustrien. Kan brukes inne og ute.

### Produktfordeler/egenskaper:

- ☒ UV og værbestandig
- ☒ Inneholder ingen mykgjørere eller løsemidler.
- ☒ Hefter også på fuktig flater.
- ☒ Kan overmales med de fleste malingstyper
- ☒ Resistent mot sopp og bakterier.
- ☒ Egnet til marmor og naturstein.

### Begrensninger:

Anbefales ikke brukt til/på PE, PP, Teflon og bitumen, og under vann. Kan ikke overmales med alkydmaling. Kan gulne i mørke rom.

### Forberedelse av underlag:

Underlaget må være rent, fritt for støv, fett, olje og annet som kan hindre vedheft. Porøse flater bør primes. I tvilstilfeller bør det foretas en test.

Fuge bredde i mm: 4-8 10-12 14-16 18-20 22-24

Fuge dybde i mm: 6 8 10 12 14

### Bearbeiding:

Løkken Akryl kan brukes både i hånd og pressluft pistol. Arbeidstemperatur fra 5 til 30 grader C. Ved bruk som lim påføres Løkken Alt i ett på en ”ventilerende” måte ved vertikale striper med ca 30 cm avstand. Fuger gattes med fuktig fugeglatter innen 10 minutter.

### Fugemål:

Minste fugebredde: 4 mm

Største fugebredde: 25 mm

### Teknisk data:

Farge:	Se patron
Emballasje:	310 ml patron
Basis:	MS Polymer
Konsistens:	Plastisk elastisk
Egenvekt:	1,54 g/ml
Overmalbar:	Etter gjennomherding
Herding:	2mm døgn
Temperatur ved bruk:	+5°C til +40°C
Temperaturrenser etter herding:	-40°C til +100°C
Frostgrense under transport:	Maks - 15 C
Skinnerherder:	Etter ca 10 minutter
Fleksibilitet:	+/- 25%
Lagringstid uåpnet ved +5°C til +25°C:	9 måneder
Shore-A:	60

### Arbeids- og miljøvern:

Se produktets HMS datablad.

### Avfallshåndtering:

Se produktets HMS datablad



Postboks 43, 3701 Skien  
Tlf: 35 50 64 00, Fax: 35 50 64 20

Disse opplysningene bygger på våre omhyggelige undersøkelser og erfaringer. Forskjell i forhold/vilkår på byggeplass og forskjell i håndtering av materialer virker inn på det håndverkmessige arbeidet. Et godt resultat er selvfølgelig avhengig av en faglig riktig evaluering av byggeplassen og en praktisk og brukerorientert produkthåndtering. Foreta alltid en test hvis det er tvil om produktets egnethet. Hver ny utgivelse erstatter forutgående produktinformasjon.