

# codex Power Mix

Spesialdispersjon til forbedring av vedheft, fleksibilitet og fuktavvisning i codex flislim

## Anvendelse:

Flytende spesialdispersjon til forbedring av vedheften, fleksibiliteten og motstanden mot fuktgjennomtrengning i hydraulisk herdende codex flislim som Power Plus, Power Fluxx, Power Fluxx Turbo. Gjør flislimet lettere formbart, mer elastisk, vannavvisende og gir svært god vedheft, også på glatte og/eller tette underlag. Spesielt egnet på varmegulv, balkonger, terrasser, ved montering av flis på flis osv. Til bruk på gulv og vegg, inne og ute.



## Produktfordeler/egenskaper:

codexPower Mix er en høykonsentrert flytende spesialdispersjon, som tilsettes blandings-vannet. codex Power Mix forbedrer limets bearbeidelses-konsistens, fuktmotstand og klebeevne. Avhengig av tilført mengde, vil flislimet i økende grad være i stand til å tåle spenninger og være vannavstøtende etter herding.

Bestanddeler: Styrol-Butadien-Kopolymerer, vann, skumdempet og konserveringsmiddel.

- Forbedrer klebeevnen
- Øker limets fuktmotstand
- Øker flislimets elastisitet
- Blandes lett med vann

## Teknisk data:

Lagring:	Kan lagres 12 måneder, kjølig, tørt og frostfritt.
Farge:	Hvit
Spes. vekt:	1,0 kg/l
Bearbeidingstemp:	+5°C til + 25°C
Emballasje:	2,5 kg og 5 kg plastkanne

**Bearbeiding:**

1. codex Power Mix blandes i forhold 1:2 med oppblandingsvannet. 1 del codex Power Mix : 2 deler vann. (1 kanne med 2,5 kg Power Mix tilsettes 5 liter vann). Vann og dispersjon blandes godt i en ren bøtte.
2. Flislim-pulveret helles i den klargjorte væsken under kraftig omrøring og blandes til et klumpfritt flislim .

**Forbruksdata codex Power Mix ved blandingsforhold 1:2 (Power Mix : Vann)**

	Blandet til middels konsistent	Andel Power Mix	Andel vann mengde
codex Power Plus	8,30 L	2,8 L	5,5 L
codex Power Fluxx	6,00 L	2,00 L	4,00 L
codex Power Fluxx Turbo	5,00 L	1,7 L	3,3 L

**Viktige henvisninger:**

- Må ikke brukes ved temperaturer under +5°C eller over +25°C
- codex Power Mix er tilsetning til hydraulisk herdende codex flislimtyper
- Limkonsistensen blir ved foredling noe seigere enn ved blanding kun med vann. Om nødvendig kan konsistensen korrigeres ved å tilføre noe vann.
- Verktøy rengjøres umiddelbart etter bruk med vann.
- Kan lagres i 12 måneder. Lagres tørt og kjølig. Beskyttes mot frost. Åpen emballasje lukkes omhyggelig og brukes opp så raskt som mulig.
- Vennligst se også produktinformasjon til de forskjellige codex Flislimene.

**Arbeids- og miljøvern:**

Ikke merkepliktig. Ikke antennelig.

**Når codex Power Mix blandes med codex sementbaserte flislim-pulver gjelder arbeidsvernreglene for sement produktet.**

Ved bruk anbefales prinsipielt å bruke hudbeskyttelses-krem og å ventilere arbeidsområdet godt.

Sikkerhetssetninger:

S2 Oppbevares utilgjengelig for barn

**Avfallshåndtering:**

Produktrester bør helst samles og brukes om igjen. Må ikke tømmes i kloakk, vann eller jord.

**Avfallskoder:** Helt tomme, skrapte kunststoff-beholdere kan resirkuleres.

Dispersjonsrester deponeres i henhold til EAL kode 08 04 10

Herdet limblanding deponeres i henhold til EAL kode 17 01 01.