

codex quadroSil

Høyelastisk, nøytralherdende elastisk fugemasse

Anvendelse:

Codex quadroSil er en høyelastisk, bruksferdig silikon fugemasse til mange bruksområder. Egnet til bevegesfuger i fliskledde våtrom, til fuger i natursteinsbelegg og også til lim ved montasje av speil. Kan brukes på gulv og vegg, inne og ute.

Egnet for:

- Alle typer keramiske fliser
- Naturstein
- Oppliming av speil

Egnet til:

- Glass, metall, kunststoff
- Kjøkken og våtrom
- Sanitærutstyr som badekar og servanter
- Balkonger og terrasser
- Storkjøkken og kjølerom

Produktfordeler og egenskaper:

codex quadroSil er en enkomponent nøytralt herdende silikon fugemasse. Massen har en konsistens som gjør den svært god å forme og glatte. Herdingen skjer ved reaksjon med luftfuktigheten. codex quadroSil er tilsatt soppdrepende middel og er motstandsdyktig overfor såper, rensemidler og desinfeksjonsmidler som er beregnet til bruk i husholdningen.



4 i 1:

- ✓ Keramikk
- ✓ Naturstein
- ✓ Speil
- ✓ Metall

Etter utherdning er massen elastisk, forvitring- og aldringsbestandig.

Typiske egenskaper:

- Bruksferdig
- Høyelastisk
- Meget gode heftegenskaper
- Tilsatt soppdreper
- UV- bestandig

Teknisk data:

Emballasje:	310 ml patron
Lagring:	Minst 12 måneder uåpnet
Farge:	Se baksiden
Temperatur for bearbeiding:	Fra +5°C til +45°C
Skinnerding:	Ca 15 minutter *
Utherding:	Ca 3mm/dag *
Shore A utherdet:	25-40
Elastisitet:	25%
Temperatur bestandighet:	- 60°C til + 14°C
Tåler slagregn:	Etter ca 2 timer*

* ved +20°C og 50% relativ luftfuktighet

Forberedelse av underlag:

Heftsonen må være tørr, fast, uten fett og støv og andre stoffer som kan hindre vedheften. Fjern også rester av gammel fugemasse. I dype fuger brukes en riktig dimensjonert bunnfyllingslist. Unngå vedheft til 3 sider i fugen.

Følg også eventuell veiledning fra leverandøren av de materialene som skal fuges/limes.

Bearbeiding:

1. Skjær åpning i patrontoppen over gjengene. Skru på spissen og skjær av tuppen til et hull som passer til fugebredden.
2. Press inn masse i fugen uten å lage luftlommer og med god kontakt til fugesidene.
3. Den fylte fugen, skal innen den skinnherder, (ca 15 minutter) planes og glattes med egnet verktøy og glattemiddel.
4. Gjør rent verktøy og fjern eventuelt søl før stoffet er herdet. Herdet materiale fjernes mekanisk.

Forbruksdata:

Flisformat:	Forbruk:	310ml rekker til:
5x5 mm	30 ml/lm	10,3 lm
10x10 mm	110 ml/lm	2,8 lm
15x15 mm	250 ml/lm	1,3 lm

Viktige henvisninger:

- I uåpnet emballasje kan produktet lagres i minst 12 måneder på et tørt og kjølig sted. Beskyttes mot frost og sterk varme. Tett åpnet patron og bruk resten så snart som mulig.
- Bruk ikke produktet ved temp. under +5C og over +45C.
- Bitumen holdige produkter kan misfarge silikonfugen og fugekantene på sugende materialer.
- På underlag av ukjente materialer må det utføres en prøve.
- På tross av sopphindrende tilsetning er det viktig at fugene i våtrom og på andre fuktige steder renholdes med vanlig renholdsmiddel. Det er også viktig med god ventilasjon. Såpeavleiringer og fukt gir grobunn for mikroorganismer.
- Bruk ikke skurende reholdprodukter på fugene.
- I dype fuge brukes bunnfyllingslist av porelukket PE. Unngå tresidig vedheft(heft til fugebunnen)for å oppnå full elastisitet.
- Brukes det maskeringstape skal denne fjernes straks etter glatting.
- Ved bruk av andre glattemidler enn codex kan det oppstå fargeendring. Det bør derfor utføres en prøve.
- Sørg for god ventilasjon/utlufting på arbeidsstedet. Beskytt uherdet fuge mot forurensning. codex quadroSil kan ikke overmales. Se codex produktoversikt for egnet produkt.

Arbeids- og miljøvern:

Produktet er løsemiddelfritt. Oppbevares utilgjengelig for barn. Sørg for god utlufting/ ventilasjon på bruksstedet. Herdet materiale er fysiologisk og økologisk ufarlig.

Avfallshåndtering:

Må ikke tømmes i kloakk, vann eller jord.

Forslag til avfallskode: Uherdet produktrester
EAL 08 04 10 Herdet materiale EAL 17 09 04

Fargeoversikt codex quadroSil og codex fugemasser:

	codex quadroSil	codex Brillant Color Xtra	codex Brillant Objekt	codex Brillant Flex	codex Flex Basic	codex Brillant XL	codex Brillant Stone	codex Epo Tix	codex Epo Floor
Anthrazit	X	X	-	-	X	-	X	X	-
Bahamasbeige	X	X	-	-	-	-	X (jurabeige)	-	-
Brillantweiss	X	X	-	-	-	-	-	X (weiss)	-
Dunkelgrau	X	X	-	-	-	-	-	X (altgrau)	X (altgrau)
Grau	X	-	-	X	-	-	-	-	-
Jasmin	X	X	-	-	-	-	-	-	-
Lichtgrau	X	-	X	-	-	-	X (grau)	-	-
Manhattan	X	X	-	-	-	-	-	-	-
Pergamon	X	X	-	-	-	-	-	-	-
Silbergrau	X	X	-	X	X	-	-	X	-
Zementgrau	X	-	-	-	X	X	-	X (sandfarben)	-

(...) Avvikende fargenavn

Disse opplysningene bygger på våre omhyggelige undersøkelser og erfaringer. Forskjell i forhold/vilkår på byggeplass og forskjell i håndtering av materialer virker inn på det håndverkmessige arbeidet. Et godt resultat er for øvrig avhengig av en faglig riktig evaluering av byggeplassen og en praktisk og brukorientert produkt håndtering. Vennligst se også etter belegprodusentenes aktuelle produktinformasjon. Hver ny utgivelse erstatter forutgående produktinformasjon.