

UZIN MK 92 S

Løsemiddelfri- og vannfri 2-k. polyuretanlim til liming av parkett og laminat

Anvendelse:

2-Polyurethanlim av høy kvalitet for alle parkettyper spesielt også for fuktfølsomme trearter.

Egnet til:

- Stavparkett
- 10 mm massivparkett
- For legging av langparkett'
- Ferdigparkett
- Kubbegulv (stående trekubber)
- Alle tresorter, også Buche, bøk og eksotiske tresorter
- Laminatgulv



Produktfordeler/egenskaper:

UZIN MK 92 er et 2-komponentslim for parkett av en spesiell type vannfri reaksjonsharpiks, og dermed uten uheldige virkninger på parkett og underlag. Bindemiddel: Polyuretan med polyolen og polyisocyanat.

Typiske egenskaper:

- Vannfri
- Inneholder et minimum av løsemidler
- God fyllevne
- Hurtigherdende
- Elastisk
- Svært sterk
- Fleksibel anvendelse
- GISCODE RU 1 / Løsemiddelfri

Teknisk data:

Emballasje:	2,5 - 6 og 10 kg blikkspann
Lagringsbestandighet:	Mindre enn 12 måneder
Sammensetning:	K.A:9 kg FS-spann K.B: 1 kg PE-flaske
Farge:	Beige
Spes.vekt:	1,50 kg/l
Bearbeidings-temp.:	Minimum + 15°C
Forbruk:	1000-1200 g/m ²
Åpentid:	Ca. 30 minutter*
Leggetid:	Ca. 40-60 minutter*
Belastbar:	Etter ca. 24 timer*
Uherdet:	3-5 dager
Produktnr.Komp.A:	80325 BEH
Produktnr.Komp.B:	80323

* ved +20°C og normale forhold



Egnet til alle feilfrie undergulv med god vedhefteevne som: betong, påstøp, anhydrit- og støpeasfalt, avretningsmasser, sponplater, egnet for uzin Trinnlydsunderlag og stabiliseringsunderlag. Egnet for gulv med innlagt oppvarming.

Forberedelse av underlag:

Underlaget må være tilstrekkelig fast, Tørt, fritt for riss, rent og fritt for stoffer som reduserer hefteevnen. Underlaget/avretningsmassen slipes lett og støvsuges.

Underlaget må kontrolleres av parkettlegger ihht gjeldende normer og regler, mangler vurderes og påpekes.

Utsatte underlag/sjikt eller underlag med redusert hefteevne, f.eks slippmidler som olje, fett, malingsrester og skjøtemasserester, eldre lim-, sparkel- eller beleggrester osv. børstes maskinelt, slipes, freses eller blastres og avrettes.

Meget sugende underlag, påføres først kunstharpiksprimer UZIN PE 420 (12-24 timer tørketid) eller for fuktig underlag primes med UZIN PE 460 Epoxy DPM, overflatebehandling Damp Proff Membran. Ujevne underlag avrettes med Parkettsparkelmasse UZIN NC 174. Sørg for at avrettingsmassen dekker underlaget godt.

Bearbeiding:

1. Limet røres grundig før bruk, og påføres deretter jevnt på underlaget med en tannsparkel. Tannprofil velges etter påkrevd mengde som skal påføres ihht nedenstående tabell. Unngå å påføre mer lim enn det innen 40-60 minutter er mulig å legge parkett på.
2. Parketten legges på plass i det fuktige limet med en lett skyvebevegelse, press godt. Sørg for at undersiden på parkettflisene er i god kontakt med limet.
3. Legg parketten på gulvet med en avstand på 10-15 mm fra veggene.
4. Sliping og lakking av parketten må ikke foretas før limet er helt tørt og parketten har akklimatisert seg.
5. Rengjøring av verktøyet for lim er kun mulig mens limet ennå ikke er herdet med UZIN VE 124.

Forbruksdata:

Parkett type:	Tannprofil	Forbruk:
Stav, Langparkett,		
Kubbegulv	23/48	1000-1200 g/m ²
10 mm massivparkett,	B3 eller	1000-1200 g/m ²
Ferdigparkett	23/48	
Laminatgulv	B3	1000-1200 g/m ²

Viktige henvisninger:

- Originalemballasje er holdbar i minst 12 mnd. Beste lagertemperatur er 10 til 20°C. Etter det er ikke herder B anvendbar, da herderen ikke herder mer.
- Optimale bearbeidingsforhold ved +18-20°C. Gulvtemperatur over +15°C, relativ luftfuktighet under 75%. Lave temperaturer og høye temperaturer reduserer legge-, herde- og tørketid.
- Parketten bør klimatilpasses i 24 timer før legging ved de overnevnte bearbeidingsforhold.
- Viktig: Ved liming av for fuktig, ikke i henhold til standard fra Parkettleverandør, kan kryp og sprekker med lite egnet resultat oppstå.
- Se direktiv og normer i Norsk standard NS 3420 til henvisninger: T6.cl.1) Fuktighet i underlag, T6.cl.2) i varmekabler, og restfuktighetstabell i undergulv til forskjellige belegninger. L:a Tillatt avvik betonggulv. TQ:a Tillatt overflateavvik for innv. flater tre gulv.

Arbeidsvern:

GISCODE RU 1-Løsemiddelfri. Ikke antennelig. Komp.A: Ikke merkepliktig. Komp.B: Inneholder Difenylnmetanisocyanat / Xn: Helsefarlig ved innånding, svelging og berøring med hud. Irriterer huden. Mulig sensibilisering ved kontakt med hud. Ved kontakt med øynene, skylle godt med vann og kontakt lege. Ved kontakt med hud, vask umiddelbart med såpe og mye vann. Tilsmussede, våte klær tas av umiddelbart. Ved arbeidet benyttes egnede vernehansker og vernebrille/ansiktsbeskyttelse. Brukes kun i godt luftede områder. Les sikkerhetsråd og farehenvisninger på emballasjetikett-tekst. Betegnelse etter Gefstoff V, sikkerhetsdatablad og produktinformasjon ang. arbeidssikkerhet for produkt med GISCODE RU 1. I herdet tilstand er produktet fysiologisk og økologisk ufarlig. CH: Komp.A: Giftklasse:-, Komp.B Giftklasse 3, Bagt-Nr. 614463; inneholder mindre enn 20 % Isocyanat i Gkl.3.

Komp.A R36/38
Komp.B R20,R36/37/38,R42

Avfallshåndtering:

Produktrester bør helst samles og gjenbrukes. Må ikke komme i kloakk, vann eller jord.(**Avfallskoder**): Skrappt og helt tom emballasje tørkes og kastes ihht lokale retningslinjer for resirkulerbar emballasje. Emballasje med flytende rester spesialavfall (080406), med oppblandet herdede produktrester byggeavfall (170701). Samlet emballasje med flytende produktrester spesialavfall (080404).

Disse opplysningene bygger på våre omhyggelige undersøkelser og erfaringer. Forskjell i forhold/vilkår på byggeplass og forskjell i håndtering av materialer virker inn på det håndverkmessige arbeidet. Et godt resultat er for øvrig avhengig av en faglig riktig evaluering av byggeplassen og en praktisk og brukerorientert produkt håndtering. Vennligst se også etter belegprodusentenes aktuelle produktinformasjon. Hver ny utgivelse erstatter forutgående produktinformasjon.