

# UZIN MK 97

Løsemiddelfri- og vannfri, høyelastisk lim for parkett og laminatgulv

## Anvendelse:

1-K-Polyurethanlim for liming av alle parkettyper spesielt også for fuktfølsomme tresorter.

## Egnet til:

- Stavparkett
- Massivparkett
- Ferdigparkett
- Laminatgulv
- Mosaikparkett
- Langparkettgulv
- Alle tresorter

Egnet på alle feilfrie undergulv med god vedheft-  
evne som : Betong, påstøp, anhydrit, avretnings-  
masser og sponplater.

Egnet for UZIN-Trinnlydsunderlag og  
stabiliseringsunderlag.

Egnet på gulv med innlagt oppvarming.



## Produktfordeler/egenskaper:

Pastøs 1-komponent reaksjonsherdende lim der ønsket mengde brukes og lokket settes på spennet. Løsemiddel- og vannfri, og dermed uten uheldige virkninger på parkett og underlag. Bindemiddel: Fuktighetsherdende Polyuretan-Propolymer.

## Typiske egenskaper:

- Bruksferdig
- God å påføre
- God fyllevne
- Fleksibel anvendelse
- Elastisk
- Svært sterk
- Ikke merkepliktig
- GISCODE RU 1 / Løsemiddelfri
- EMICODE EC 1 / Lav emisjon

## Teknisk data:

Emballasje:	Blikkspann, 6 kg, 13 kg (310 ml patroner)
Lagringstid:	Minst 9 måneder
Farge:	Lys beige
Spesifikk vekt:	1,24 kg/liter
Bearbeidingstemp:	Min +15°C til +25°C
Forbruk:	1000g/m <sup>2</sup>
Avluftingstid:	Ingen
Leggetid:	Ca 40-60 minutter*
Belastbar	Etter ca 24 timer*
Sliping av parketten:	Etter ca 48 timer
Produktnummer:	80333

\* ved +20°C og normale forhold

## Forberedelse av underlag:

Underlaget må være jevnt, fast, tørt, fritt for riss, rent og fritt for stoffer som kan redusere heftegenskapene. Underlaget/avretningsmassen slipes lett og støvsuges.

Underlaget må kontrolleres av parkettlegger ihht gjeldende normer og regler, mangler vurderes og påpekes.

Svake underlag/sjikt eller underlag med redusert hefteevne, f.eks slippmidler som olje, fett, malingsrester og skjøtemasserester, eldre lim-, sparkel- eller beleggrester osv børstes maskinelt, slipes, freses eller blastres og avrettes.

Meget sugende underlag, påføres først kunstharpiksprimer UZIN PE 420 (12-24 timer tørketid). På ”fuktig” underlag primes med UZIN PE 460 Epoxy DPM (overflatebehandling Damp ProffMembran).

Ujevne underlag avrettes med parkettsparkelmasse UZIN NC 174. Sørg for at avretningsmassen dekker underlaget godt.

## Bearbeiding:

1. Limet skal holde romtemperatur, og påføres deretter jevnt på underlaget med en tannsparkel. Tannprofil velges etter påkrevd mengde som skal påføres ihht nedenstående tabell. Unngå å påføre mer lim enn det innen 50-60 minutter er mulig å legge parkett på.
2. Parketten legges på plass i fuktig lim med en lett skyvebevegelse. Press godt. Sørg for at undersiden på parketten er i god kontakt med limet.
3. Legg parketten med en avstand på 10-15 mm fra vegger.
4. Sliping og lakking av parketten må ikke foretas før limet er helt tørt og parketten har aklimatisert seg.
5. Rengjøring av verktøy for lim med UZIN VE 124, er kun mulig mens limet ennå ikke er herdet.

## Forbruksdata:

Parkett type:	Tannprofil:	Forbruk:
Stav, massivparkett, Langparkett, Ferdigparkett	23/48 (B11)	1000 g/m <sup>2</sup>
Laminatgulv, Mosaikparkett	B3	1000 g/m <sup>2</sup>

## Viktige henvisninger:

- I uåpnet originalemballasje kan produktet lagres i minst 9 måneder. Best lagringstemperatur er +10°C til +20°C. Beskyttes mot frost. Åpnet emballasje lukkes godt.
- Optimale bearbeidingsforhold ved +18°C til +25°C. Gulvtemperatur over +15°C, relativ luftfuktighet under 75%. Lave temperaturer og høye temperaturer reduserer legge-, herde- og tørketid.
- Parketten bør klimatilpasses i 48 timer før legging ved de ovennevnte bearbeidingsforhold.
- Viktig: Ved liming parkett som ikke er tørr ihht Parkettleverandørens standard kan ved stor økning av luftfuktigheten skje skader som krymp og sprekker.
- Se direktiv og normer i Norsk standard NS 3420 til henvisninger: T6.cl.1) Fuktighet i underlaget. T6.cl.2) med varmekabler og restfuktighetstabell i undergulv til forskjellige belegninger. L:a Tillatt avvik betonggulv. TQ:a Tillatt overflateavvik for innv. Flater tre gulv.

## Arbeids- og miljøvern:

GISCODE R U – Løsemiddelfri. Inneholder Isocyanat.

- S2 Oppbevares utilgjengelig for barn  
S24/25 Unngå kontakt med huden og øynene  
S51 Må bare anvendes på godt ventilerte steder

Les sikkerhetsråd og farehenvisninger på emballasjeetikett.

Betegnelse etter GefstoffV, sikkerhetsdatablad og produktinformasjon ang. arbeidssikkerhet for produkt med GISCODE RU 1.

I herded tilstand er produktet fysiologisk og økologisk ufarlig.

### Avfallshåndtering:

Må ikke tømmes i kloakk, vann eller jord.

(**Avfallskoder**): Skrapet og helt tom emballasje tørkes og kastes ihht lokale retningslinjer for resirkulerbar emballasje. Emballasje med flytende rester spesialavfall (80406), med herdede limrester byggeavfall (1701701). Oppsamlede fuktige produktrester er spesialavfall (080403).

Disse opplysningene bygger på våre omhyggelige undersøkelser og erfaringer. Forskjell i forhold/vilkår på byggeplass og forskjell i håndtering av materialer virker inn på det håndverkmessige arbeidet. Et godt resultat er for øvrig avhengig av en faglig riktig evaluering av byggeplassen og en praktisk og brukerorientert produkt håndtering. Vennligst se også etter belegprodusentenes aktuelle produktinformasjon. Hver ny utgivelse erstatter forutgående produktinformasjon.