

UZIN Multimoll SoftSonic

Trinnlydsdempende underlagsplate med lav byggehøyde til bruk for hellimte parkettgulv.

Ved bruk til parkett

Anvendelse:

Underlagsplate for trinnlydsdemping ved legging av hellimte parkettgulv i innemiljøer.

UZIN Multimoll SoftSonic skal hellimes til underlaget og utjevner skjærekreftene mellom parketten og underlaget.

Egnet på og til:

- Betongunderlag
- Alle gulvtyper som tilfredsstillers NS
- Reaksjonsherdede underlag
- Rissutsatte underlag
- Varmegulv
- Bord- og sponplategulv
- Gamle naturstein- og keramiske flis gulver
- Underlag med forskjellige overflater

Egnet i bolig og kommersielle nybygg. Spesielt egnet ved rehabilitering av underlag med liten eller ingen trinnlydsdemping.

Teknisk data:

Matriale: Kjerne av mineralske fyllstoffer og bindemiddel av polyuretan med forsterket kunstfiberfilt på begge sider.

Plateformat:	75x50 cm = 0,375 m ² 7 stk
Platetykkelse:	4 mm
Forpakning på pall:	300 plater = 112,5 m ²
Vekt:	5,1 kg/m ²
Farge:	Beigehvit
Brannklasse:	B2 i henhold til DIN4102

Trinnlydsforbedring limt: 18dB med parkett ifølge NS EN ISO 140-8
Test utført med 10mm flerlagsparkett limt med UZIN MK 100.

Produktfordeler/egenskaper:

Underlagsplate laget med fleksibel, trinnlyddempende kjerne og forsterket armeringsfilt på begge sider. Produktet kompenserer for de skjærekreftene som oppstår mellom underlag og parkett. Virker rissoverbyggende. Reduserer trinnlyd og romklang fra og i rom med hellimte parkettgulv. Kombinerer gå- og bokomfort med gode tekniske funksjoner. Er ideell ved rehabilitering.

- Kuttet lett med beleggniv
- Lav byggehøyde, ca 6 mm
- 2 funksjoner i 1: Trinnlydsdempende og spenningsutjevner
- Vanndamp åpen og pustende
- Rissoverbyggende
- Nøytral lukt og ingen helsefare
- Øker gå- og bokomforten

Forberedelse av underlag:

Underlaget må være jevnt, fast, tørt, rent og fritt for stoffer som kan redusere leggelimets vedheft. Påse at underlaget tilfredsstillers alle normer i NS for legging av parkett. Heftsvake eller labile underlag fjernes mekanisk. Riss og sprekker i flytende sementpuss- konstruksjoner tettes grundig. Stabile riss kan belegges. Preparer underlaget mekanisk ved sliping før grundig støvsuging og påføring av egnet primer for det lim som skal benyttes. Er underlaget ikke tilfredsstillende rett/plant behandles det med passende UZIN sparkelmasse. Slike produkter vises i UZIN/LØKKEN AS produktkatalog. Følg teknisk datablad for de enkelte produkter.

Bearbeiding:

Til klebing av UZIN Multimoll SoftSonic kan følgende limtyper brukes:

- 2-K PUR-Parkettlim type UZIN MK 92
- 1-K MSP-Parkettlim type UZIN MK 100

UZIN Multimoll SoftSonic og parketten må limes med samme limtype. Parkett uten not og fjær skal limes med UZIN MK 92.

Liming av UZIN Multimoll SoftSonic:

1. Legg platene løst ut, med skriftsiden opp, i halvforband med motsatt lengderetning av parketten og kutt til.
2. Løft platene opp og påfør parkettlim på underlaget med limspreder B3 tanning.
3. Legg straks platen i det våte limet, trykk godt til og vals ned med beleggvals. Pass på ileggstiden og vær sikker på at platene får god oversmitting av lim.
4. Etter liming av platene kan man gå på gulvet etter 2-12 timer og legge parkett etter 12-24 timer avhengig av limtype, temperatur og luftfuktighet. Hold arealet tørt og fritt for støv før parkettlegging.

Liming av parkett på UZIN Multimoll SoftSonic:

1. Spred UZIN Parkettlim med tanning B11 på UZIN Multimoll SoftSonic. Legg parketten i det fuktige limet med en lett skyvebevegelse og press godt. Vær oppmerksom på ileggstiden. Sørg for god limdekning på parkettens bakside.
2. Hvor når parketten eventuelt kan slipes eller behandles på annen måte framgår i databladet til den limtypen som er brukt.

Limtyper/forbruksdata:**Til liming av UZIN Multimoll SoftSonic egner følgende limtyper seg:**

UZIN MK 100 1-K-Parkettlim. Bruk limspredertanning B3 for liming av UZIN Multimoll SoftSonic, forbruk ca 1 kg/m² og til liming av parketten tanning B11, forbruk ca 1 kg/m². Bruk ikke UZIN MK 100 til parkett uten not og fjær.

UZIN MK 92S 2-K-Parkettlim. Bruk limspredertanning B3 for liming av UZIN Multimoll SoftSonic, forbruk ca 1 kg/m² og til liming av parketten tanning B11, forbruk ca 1-1,2 kg/m².

Viktige henvisninger:

Kan lagres minst 3 år på et tørt sted.

- Ikke egnet ute eller på fuktige områder.
- Bruk alltid samme limtype under og over.
- Vær oppmerksom på de gjeldende normer for parkettlegging NS samt parkettleverandørens krav og anvisninger.

Arbeidsvern:

UZIN Multimoll SoftSonic er økologisk og fysiologisk ufarlig og krever ingen spesielle forholdsregler ved bruk/bearbeiding. Vær oppmerksom på de forholdsregler som må tas i forhold til den limtype som brukes. Disse finner man i datablad og HMS datablad for det produktet som brukes.

Avfallshåndtering:

Rester av UZIN Multimoll SoftSonic deponeres som husholdningsavfall.