

UZIN RR 188

Limbart elastisk trinnlydsdempende underlag til bruk under tekstil belegg og parkett.

Egnet på og til:

- Under tekstilbelegg
- Støtdempende tekstil veggbelegg i idrettshaller
- Parkett med not og fjær (Uzin RR 188 3 mm)
- På sugende og ikke sugende, avrettet og Eventuelt primet underlag.

Gir installasjoner med stor gåkomfort, varmeisolering og trinnlydsreduksjon.

Teknisk data:

Polyuretanbundet granulatmiks av kork og PUR- foam.

Leveringsform:	Rull i 1 meters bredde		
Farge:	Brun melert		
Volumvekt:	Ca 450 kg/m ³		
Vekt:	5,1 kg/m ²		
Brannklasse:	DIN 4102 = B2		
Matrialtykkelse mm:	3	4	6
Banelengde m:	40	30	20
Vekt kg/m ² :	1,3	1,7	2,5
Trinnlydsforb.DIN			
52210 i dB	18	19	21
Varmeisolasjonsevne			
m ² K/W DIN 52210	0,05	0,06	0,1

Produktfordeler/egenskaper:

Fleksibelt, godt plantliggende underlag i bane. Leveres i flere tykkelser til bruk ved forskjellige byggehøyder, krav til trinnlydsreduksjon og bruksområder. Har porøs diffusjonsåpen struktur og overflate. Gjør gulvet mer trinnelastisk og fotvarmt.

- Er lett å kutte og legge
- Elastisk
- Diffusjonsåpen
- Tåler rensing av tekstilbelegg
- Meget varmebestandig
- Demper trinnlyd og varmeisolerer
- Øker bokomforten

Forberedelse av underlag:

Underlaget må være jevnt, fast, tørt, rent og fritt for stoffer som kan redusere leggelimets vedheft. Påse at underlaget tilfredsstiller alle normer i NS for legging av belegg/parkett. Heftsvake eller labile underlag fjernes mekanisk. Riss og sprekker i flytende sementpuss- konstruksjoner tettes grundig. Hvis nødvendig, bruk en passende UZIN sparkelmasse. Slike produkter vises i UZIN/LØKKEN AS produktkatalog. Følg teknisk datablad for de enkelte produkter

Bearbeiding:

Som underlag for tekstilbelegg:

Legg UZIN RR 188 banen i samme retning som tekstil belegget over skal ligge, men med minst 20 cm forskyvning av skjøtene. Sørg for at belegget har tette skjøter. Om nødvendig kutt det til. Til underlag for spesielt tynne tekstilbelegg skal RR 188 helsparkles med UZIN KR 410.

Til liming av UZIN RR 188 på sugende underlag brukes UZIN UZ 90 utlagt med B1 tanning (forbruk 250-350g/m²) og på ikke sugende underlag UZIN KE 2000S utlagt med A2 tanning (forbruk 300-350 g/m²).

UZIN RR 188 legges som et vanlig belegg.

Legging av tekstilbelegg på UZIN RR 188:
Vent 24-48 timer etter legging av underlaget.
Legg belegget parallelt med underlaget men med minst 20 cm forskyvning av skjøtene.
Bruk lim type UZIN UZ 90 utlagt med B1 tanning.
Tekstilbelegget legges i henhold til NS.

Som underlag for parkett:

Legg UZIN RR 188 (3mm) banen på tvers av lengderetningen for parketten.
Til liming benyttes lim type UZIN MK 92S påført med B2 tanning. Legg UZIN RR 188 som et vanlig belegg.

Legging av parkett på UZIN RR188:
Vent 24-48 timer etter legging av underlaget.
Legg parketten med lengderetningen på tvers av lengderetningen på underlaget. Bruk lim type UZIN MK 100 som påføres med B11 tanning.(Forbruk 1000-1200 g/m²)
Legg parketten i henhold til NS.

Viktige henvisninger:

- ⊗ Kan lagres i minst 2 år på et tørt sted.
- ⊗ Beste bearbeidingstemp er 18-25 C.Gulv temp over 15C og relativ fuktighet under 75%.Lav temp og høy luftfuktighet forlenger, mens høy temp og lav luftfuktighet forkorter legge og herdetiden til det benyttede lim.
- ⊗ På UZIN RR 188 må det kun monteres belegg som godkjennes av produsenten til slikt bruk. Søk eventuelt teknisk bistand.
- ⊗ Hvis det ønskes å legge linoleum eller PVC-cusioned vinyl belegg, må UZIN RR 188 helsparkles med UZIN KR 410 for å unngå inntrykksmerker ved vektbelastning.
- ⊗ Påvirkninger på belegget fra stoltrinser og andre vekt belastninger kan endre seg ved bruk av UZIN RR 188. I tvilstilfeller, søk teknisk bistand.
- ⊗ På arealer med gulvvarme skal ikke varmeisolasjonsevnen på UZIN RR 188 og belegget til sammen overstige 0,15 m² K/W. Dette er summen av de to lagenes isolasjonsevne.

Arbeidsvern:

UZIN RR 188 er økologisk og fysiologisk ufarlig og krever ingen spesielle forholdsregler ved bruk/bearbeiding. Vær oppmerksom på de forholdsregler som må tas i forhold til den limtype som brukes. Disse finner man i datablad og HMS datablad for det produktet som brukes.

Avfallshåndtering:

Rester av UZIN RR 188 deponeres som byggavfall.